

# INFORMATION TECHNIQUE

## IDENTIFICATION : STROLIFOND

APPRET EN DISPERSION AQUEUSE A BASE DE COPOLYMERES STYRENE ACRYLIQUE.

---

### CARACTERISTIQUES

Etiquette Phase aqueuse  
Point d'éclair  
Viscosité de livraison 10 Poises  
Aspect du film après séchage Satin, Velouté  
Densité du Produit 1,45 +- 0,01  
Extrait sec ou concentration en matières 61% +- 1  
Résistivité  
Aspect du produit à la livraison Fluide, dense, blanc  
Pouvoir couvrant 200 gr/m<sup>2</sup>  
Pouvoir opacifiant Excellent  
Coupe AFNOR  
Stockage 12 mois à l'abri du gel  
Norme NF EN 71-3  
Diluant eau

---

### APPLICATIONS

Trempé rapide, Pistolet pneumatique et pompe, brosses, rouleaux, pinceaux, gants.

---

### DOMAINE D'EMPLOI ET PARTICULARITE

Principalement appliqué sur bois et dérivés. Il donne une excellente protection, peut être laissé tel quel ou recouvert d'une finition de type ACRYLAC DECOR ou autres (nous consulter).  
STROLIFOND possède un temps hors poussières court, ainsi qu'un durcissement rapide à cœur du film.  
Idéal pour améliorer l'aspect, le toucher de vos supports.

Permet d'économiser plusieurs couches de laque et d'obtenir un effet profond.  
Micro respirant STROLIFOND convient pour la plupart des supports.  
En cas de problème de nettoyage, nous consulter.

---

SECHAGE A 20° C - A raison d'une application de 200 à 300 g/m<sup>2</sup>  
HORS POUSSIERES 15 mn  
PONCABLE 1 à 2 h selon l'application  
DURCISSEMENT DEFINITIF 3 à 4 h

MANIPULABLE 20 mn selon la température du local  
RECOUVRABLE 3 à 4 h

---

#### **OBSERVATIONS PARTICULIERES**

La température ambiante et la température des supports, ainsi que les conditions de ventilation, influencent le séchage et le durcissement.

Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C et supérieure à 35°C.

---

#### **RECOMMANDATIONS DE SECURITE**

Ne pas ingérer. Ne pas inhaller. Aspiration ou ventilation en conformité avec les normes de l'inspection du travail. Ne pas rejeter à l'égout. Les déchets doivent être collectés et remis à une entreprise de destruction agréée de compétences.

Produit ininflammable.

Pour plus de détails voir notre information de donnée de sécurité.

---

Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés sur la base de notre expérience, mais ne peuvent constituer une garantie en cas d'utilisation défectueuse. Nous dégageons toute responsabilité en cas de problèmes résultant du mélange de produits sans notre avis.